



**MIORY
STEEL**

SUSTAINABLE INNOVATION
FOR SUSTAINABLE FUTURE

МИОРСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД – ЧЕРНАЯ ЖЕСТЬ

WWW.MMPZ.BY

2020



ЧЕРНАЯ ЖЕСТЬ

EN 10205:

Марка Miory Steel	Предел текучести/ условный предел текучести при остаточной деформации 0,2% (Rp) - МПа
Miory Steel TS 230	230 +/-50
Miory Steel TS 245	245 +/-50
Miory Steel TS 260	260 +/-50
Miory Steel TS 275	275 +/-50
Miory Steel TS 290	290 +/-50
Miory Steel TS 415	415 +/-50
Miory Steel TS 435	435 +/-50
Miory Steel TS 520	520 +/-50
Miory Steel TS 550	550 +/-50
Miory Steel TS 580	580 +/-50
Miory Steel TS 620	620 +/-50

Отделка поверхности:

Тип отделки	Код	Шероховатость, мкм
bright (блестящая)	BR	≤ 0,35
fine stone (мелкозернистая)	FS	0,25 - 0,45
stone (зернистая)	ST	0,35 - 0,60
heavy stone (крупнозернистая)	HS	0,50 - 0,90

- Кромка необрезная
- Без промасливания

Вес и габаритные размеры (черная жесьть)

Формат	максимальный вес, т	максимальный наружный диаметр, мм	внутренний диаметр, мм
Рулоны (горизонтальная ось)	25	2100	508



MIORY
STEEL

SUSTAINABLE INNOVATION
FOR SUSTAINABLE FUTURE

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Дополнительная информация
о заводе - на сайте
www.mmpz.by